



ISOLKAPPA
L'ISOLANTE ECO EFFICIENTE

ISOLKAPPA ITALIA S.R.L.
Sede legale:
Foro Buonaparte 69, 20121 Milano
Sede operativa:
via Spineta, 84091 Battipaglia (SA)
P.IVA 02601260652 - **SDI** W7VVK9

+39 0828 971713
info@isolkappa.it
www.isolkappa.it



BLOCCO RS

B.G13SX

I blocchi in EPS, per caratteristiche proprie del polistirene espanso sinterizzato, trovano impiego in molti settori. La qualità delle materie prime, il processo di produttivo all'avanguardia ed impianti di ultima generazione, consentono di ottenere un prodotto omogeneo, lavorabile e stabile dimensionalmente.

Densità minima: 12 kg/mc con EPS riciclato

Densità massima: 15 kg/mc con EPS riciclato

Grana: Grossa

Colore: Indefinito

Reazione al fuoco: Autoestinguente

DIMENSIONI (mm)

Lunghezza: 1000

Larghezza: 1200

Altezza: 4000



		SIMBOLO	UNITA' DI MIS.	VALORE
PROPRIETÀ FISICHE	Conducibilità termica	λ_D	W/mK	-
	Reazione al fuoco	-	-	-
	Capacità termica specifica*	Cp	J/kgK	-
	Coefficiente dilatazione termica lineare*	α	K ⁻¹	-
	Temperatura massima di esercizio*	T	°C	-
	Assorbimento d'acqua per immersione totale a 28gg	WL(T)i	%	-
	Assorbimento acqua per immersione parziale	WL(P)i	kg/m ²	-
	Permeabilità al vapore acqueo	δ	mg/(Pa*h*m)	-
	Resistenza al passaggio del vapore (permeabilità)	μ	-	-
	Contenuto riciclato/BMB	T	%	presente

Avvertenze: Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali conoscenze ed esperienze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa. Resta a cura dell' utilizzatore la verifica dell' idoneità del prodotto per il tipo di impiego previsto.

(*) Valori estratti da riferimenti bibliografici - (**) altre dimensioni disponibili su richiesta



ISOLKAPPA
L'ISOLANTE ECO EFFICIENTE



ISOLKAPPA ITALIA S.R.L.

Sede legale:

Foro Buonaparte 69, 20121 Milano

Sede operativa:

via Spineta, 84091 Battipaglia (SA)

P.IVA 02601260652 • **SDI** W7VVK9

+39 0828 971713

info@isolkappa.it

www.isolkappa.it



BLOCCO RS

B.G13SX

Processo produttivo e controllo qualità:

I blocchi in EPS della Isolkappa, realizzati integralmente con impianti e tecnologie INDUSTRIA 4.0, vengono sottoposti a continui controlli e test periodici nei laboratori aziendali. Il processo di maturazione/stagionatura effettuato, consente di ottenere un blocco facilmente lavorabile e quindi idoneo per la successiva fase di taglio.

Campi d'applicazione:

Alleggerimento, riempimento, lastre per giunti tecnici piani per solai.

Conservazione:

Si raccomanda di conservare il prodotto in luogo asciutto e coperto, evitando l'esposizione diretta ai raggi solari, sorgenti di calore e di coprirlo con teli plastici o similari.

Gestione dei rifiuti:

Raccomandiamo di evitare sprechi e di riutilizzare ove possibile, cercando di limitare i rifiuti. L'utilizzatore è responsabile della corretta gestione, codifica e denominazione dei rifiuti prodotti. I rifiuti devono essere correttamente gestiti e conferiti secondo le norme vigenti in materia. Gli isolanti puliti e non contaminati possono essere conferiti con il CER 17 02 03 (Plastica).

I rifiuti misti delle attività di costruzione e demolizione devono essere smaltiti con categoria 17 09.

La Isolkappa Italia è iscritta al n. 290 del Registro Provinciale per l'autorizzazione al recupero di rifiuti in EPS per i seguenti Codici CER:

020104-070213-120105-150102-160216-160306-170203-191204-200139-160119

