

ULTRAGRIP

Primer promotore di adesione

Primer promotore di adesione universale a base di polimeri acrilici elastici ad alte prestazioni. Migliora l'adesione di intonaci, rasature, collanti, malte da rispristino etc. su supporti di vario tipo anche se lisci e poco assorbenti.

CONFEZIONE

Fusto da **14 Lt**



Applicazione
a rullo



Applicazione
a pennello



Prodotto
monocomponente
pronto all'uso

Scansiona il **QR CODE**
per scaricare le info
del prodotto



CARATTERISTICHE		UNITA' DI MISURA	CLASSIFICAZIONE O VALORE	NORMA DI RIFERIMENTO
DESCRIZIONE	Aspetto	-	liquido cremoso	-
	Peso specifico	kg/lt	~ 1,50	EN ISO 2811-1
	PH	-	> 9,00	Prd. DTN 11/E01
	Resistenza alle alcali	-	ottima	Prd. DTN 10/E05
	Resistenza all'invecchiamento	-	ottima	Prd. DTN 10/E08
	Consumi	Lt/m ²	~ 0,20/0,30 in un'unica mano	Prd. DTN 11/E02

Composizione ed impiego:

Composto da leganti acrilici elastici in emulsione acquosa, fibrette corte di natura sintetica, sabbie silicee a granulometria controllata, battericidi, fungicidi ed additivi specifici. La simultanea presenza di leganti polimerici, delle cariche inorganiche e delle fibre rinforzanti sviluppa una sinergia positiva che incrementa le proprietà meccaniche del prodotto finale. Specificamente progettato per favorire e potenziare l'applicazione su supporti lisci ed inassorbenti di strati successivi. Indicato per isolare superfici a base gesso o anidride prima dell'applicazione di intonaci, malte o collanti cementizi; migliora l'adesione su supporti in calcestruzzo, laterizio, blocchi alleggeriti, intonaci a base cementizia, gesso e calce, guaine polimeriche e bituminose; incrementa l'adesione di rasature ed adesivi su supporti inassorbenti come pavimenti in ceramica. È applicabile con estrema facilità sia su superfici verticali che orizzontali ed è indicato per la sovrapposizione su piastrelle esistenti. Agitare prima dell'uso.

Conservazione:

Si raccomanda di conservare il prodotto nell' imballo originale sigillato, in luogo asciutto e coperto.

Raccomandazioni:

Temperatura d'utilizzo: +5 + 35 °C; Applicazione consigliata per interni ed esterni; Coprire bene infissi, ringhiere, pavimenti, etc.; Applicare su supporti ben asciutti e puliti; Non applicare su supporti bagnati o ancora umidi; Non aggiungere additivi; Non applicare in presenza di pioggia battente; Assicurarsi che il supporto sia privo di polvere, muffe, efflorescenze o grassi; ULTRAGRIP può avere tempi di essiccazione variabili (tra 2 e 24 ore) in funzione delle condizioni ambientali; È importante che durante l'applicazione e nelle 24 ore successive la temperatura non scenda sotto +5°C e l'umidità relativa non sia superiore all'80%. Il prodotto conserva la sua validità per 12 mesi qualora fosse stoccato negli imballi originali sigillati.

Avvertenze: Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali conoscenze ed esperienze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa. Resta a cura dell' utilizzatore la verifica dell' idoneità del prodotto per il tipo di impiego previsto. (*) Valori estratti da riferimenti bibliografici.