

K-COLOR FINITURA *acrilica*

Rivestimento murale



Rivestimento murale acrilico in pasta, pronto all'uso, a spessore protettivo e decorativo, in grado di formare un strato continuo opaco, poroso, traspirante, con eccellenti doti di adesione ai supporti, un'ottima resistenza agli agenti atmosferici, al lavaggio, all'abrasione, bassa ritenzione di sporco, ed una stabilità cromatica anche in corrispondenza di superfici esposte all'intemperie e alle radiazioni luminose.

CONFEZIONE/PESO

Fusti da **25 kg**

COLORE

da mazzetta colori

GRANULOMETRIA/RESA

Fine

fino a max 1,0 mm - 2,00 kg/mq

Media

fino a max 1,3 mm - 2,50 kg/mq

Grande

fino a max 1,5 mm - 3,00 kg/mq



Certificazioni e riconoscimenti aziendali:

- **Sistema di gestione** qualità certificato ISO 9001
- **Sistema di gestione** ambientale certificato ISO 14001
- **INDUSTRIA 4.0** - attestato dal RINA con r.t. n. RSSE/CITGE/LPA/3090
- **Piattaforma PEPS del CO.RE.PLA.** specializzata nel recupero e riciclo di imballaggi in **EPS**
- **Autorizzazione al recupero di rifiuti** in eps con iscrizione al n. 290 del Registro Provinciale di Salerno

Scansiona il **QR CODE**
per scaricare le info
del prodotto





CARATTERISTICHE		UNITA' DI MISURA	CLASSIFICAZIONE O VALORE	NORMA DI RIFERIMENTO
DESCRIZIONE	Viscosità	mPa*s	~ 140000	EN ISO 3219
	Peso specifico	kg/lt	~ 1,80	EN ISO 2811-1
	PH	-	> 9,00	-
	Fuori pioggia	ore	> 8	-
	Secco in profondità	ore	36/48	-
	Indurimento totale	ore	~ 1 settimana	-
	Colori disponibili	-	cartella colori	-

Preparazione dell'impasto

Le pareti dovranno essere mature ed asciutte, libere da polvere e da sporco. Spazzolare e spolverare eventuali parti non aderenti, residui oleosi, formazioni vegetali, efflorescenze saline o residui di lavorazione. Superfici particolarmente assorbenti o che presentano forti differenze di assorbimento, o intonaci farinanti devono essere preventivamente trattati con K-PAINT ACRILICA, fissativo acrilico consolidante. Nel caso di intonaci non friabili o con rasature sintetiche è sufficiente isolare con uno strato di K-FIXATIVE ACRILICA.

Applicazione

Stesura con frattazzo in acciaio e successiva finitura con frattazzo in plastica in un'unica mano.

Conservazione

Si raccomanda di conservare il prodotto nell' imballo originale sigillato, in luogo asciutto e coperto, evitando l'esposizione diretta a sorgenti di calore e di coprirlo con teli plastici o similari.

Raccomandazioni

- Temperatura d'utilizzo: +5 +35 °C;
- Applicazione consigliata per interni ed esterni;
- Applicare su supporti ben asciutti e puliti;
- Coprire bene infissi, porte, etc.;
- Non applicare su supporti bagnati, gelati o su ripristini ancora umidi;
- Conservare in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal sole;
- Non applicare in presenza di sole battente, forte vento o pioggia;
- Prevedere opportune interruzioni tecniche per la stesura su grandi superfici;
- Si consiglia di applicare sulla stessa facciata materiale appartenente a lotti unici e di disporre i ponteggi così da stendere il prodotto in modo continuo sino ad opportune interruzioni tecniche (spigoli, fughe o marcapiani);
- Per scongiurare possibili differenze cromatiche completare le facciate senza sosta, evitando la ripresa di materiale oramai asciutto anche se appartenente allo stesso lotto;
- L'aspetto cromatico può variare in funzione dell'assorbimento del supporto e delle condizioni climatiche;
- E' importante che durante l'applicazione e nelle 24 ore successive la temperatura non scenda sotto +8°C e l'umidità relativa non sia superiore all'80%.