

K-FIXATIVE silossanica

Rivestimento murale



Fondo intermedio, a base silossanica, indicato per preparare il supporto al ciclo decorativo nel sistema a cappotto termico ETA. K-Fixative è ideale per il fondo a colore di facciate di edifici nuovi. La sua composizione chimica garantisce un'ottima resistenza agli agenti atmosferici, in particolare nei confronti dell'acqua meteorica, ostacolando così possibili formazioni di colonie di organismi vegetali, quali muffe, muschi o alghe. Poiché non altera la naturale permeabilità al vapore acqueo dei supporti trattati partecipa in modo attivo ad uno "scambio" con l'ambiente circostante. Presenta un ottimo potere ancorante su qualsiasi superficie, inalterabile nel tempo per aspetto e colori, dotata di ottima resistenza alla luce ed agli agenti atmosferici e caratterizzata da basso assorbimento di umidità.

CONFEZIONE/PESO

Fusti da **25 kg**

COLORE

da mazzetta colori

CONSUMO

ca. **0,50 kg/mq** in due mani



Certificazioni e riconoscimenti aziendali:

- **Sistema di gestione** qualità certificato ISO 9001
- **Sistema di gestione** ambientale certificato ISO 14001
- **INDUSTRIA 4.0** - attestato dal RINA con r.t. n. RSSE/CITGE/LPA/3090
- **Piattaforma PEPS del CO.RE.PLA.** specializzata nel recupero e riciclo di imballaggi in **EPS**
- **Autorizzazione al recupero di rifiuti** in eps con iscrizione al n. 290 del Registro Provinciale di Salerno

Scansiona il **QR CODE**
per scaricare le info
del prodotto





CARATTERISTICHE		UNITA' DI MISURA	CLASSIFICAZIONE O VALORE	NORMA DI RIFERIMENTO
DESCRIZIONE	Viscosità	mPa*s	~ 38000	EN ISO 3219
	Peso specifico	kg/lt	~ 1,60	EN ISO 2811-1
	PH	-	> 9,00	-
	Diluizione prima mano con acqua	%	30	
	Diluizione seconda mano con acqua	%	20	
	Intervallo tra prima e seconda mano	ore	≥ 12	-
	Asciutto al tatto	ore	1	-
	Asciutto in profondità	ore	48	-
	Colori disponibili	-	cartella colori	-

Preparazione dei supporti

Le pareti dovranno essere mature ed asciutte, libere da polvere e da sporco. Spazzolare e spolverare eventuali parti non aderenti, residui oleosi, formazioni vegetali, efflorescenze saline o residui di lavorazione. Per superfici particolarmente assorbenti o con forti differenze di assorbimento, o intonaci sferinanti, è consigliabile trattarle preventivamente con il fissativo consolidante IDROFIX DM 50. Nel caso di fondi inassorbenti, invece, è consigliato il trattamento preventivo con il promotore di adesione ULTRAGRIP.

K-FIXATIVE SILOSSANICA può essere applicata a pennello, a rullo ed a spruzzo. La prima mano va diluita con il 30 % di acqua, la seconda con il 20%.

Applicazione

Applicare al supporto a rullo, a pennello od a spruzzo.

Conservazione

Si raccomanda di conservare il prodotto nell' imballo originale sigillato, in luogo asciutto e coperto, evitando l' esposizione diretta a sorgenti di calore.

Raccomandazioni

- Temperatura d'utilizzo: +5 +35 °C, applicazione consigliata per interni ed
- Applicare su supporti ben asciutti e puliti;
- Coprire bene infissi, porte, etc.;
- Non applicare su supporti bagnati, gelati o su ripristini ancora umidi;
- Conservare in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal sole;
- Non applicare in presenza di sole battente, forte vento o pioggia;
- Prevedere opportune interruzioni tecniche per la stesura su grandi superfici;
- Si consiglia di applicare sulla stessa facciata materiale appartenente a lotti unici e di disporre i ponteggi così da stendere il prodotto in modo continuo sino ad opportune interruzioni tecniche (spigoli, fughe o marcapiani);
- Per scongiurare possibili differenze cromatiche completare le facciate senza sosta, evitando la ripresa di materiale oramai asciutto anche se appartenente allo stesso lotto;
- L'aspetto cromatico può variare in funzione dell'assorbimento del supporto e delle condizioni climatiche;
- E' importante che durante l'applicazione e nelle 24 ore successive la temperatura non scenda sotto +8°C e l'umidità relativa non sia superiore all'80%.